




Геометрические размеры сердечника

До нанесения диэлектрического покрытия ероху			После нанесения диэлектрического покрытия ероху		
A, мм	B, мм	C, мм	A, мм	B, мм	C, мм
101±2	65±1,5	15±1,5	104,2 макс	62,5 мин	17,5 макс

Эффективные параметры сердечника

Эффект. длина L_e , мм	Эффект. площадь A_e , мм ²	Эффект. объем V_e , мм ³	Форм- фактор, мм ⁻¹
252	266	67032	0,94

Электромагнитные и механические свойства

AL , нГн/вит ²	3040 ±25%*
-----------------------------	------------

* Измерение AL проводятся на 10 витках при частоте 1 кГц, $U = 0,25В$, $T = 25\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$

Характеристики материала DMR44

Начальная магнитная проницаемость	μ_i	10 кГц, В<0.25 мТл, 25 °С		2400±25%	
Индукция насыщения, мТл	B_s	50 Гц	25 °С	510	
			100 °С	400	
Остаточная индукция, мТл	B_r		25 °С	110	
			100 °С	60	
Коэрцитивная сила, А/м	H_c		25 °С	15	
			100 °С	6	
Потери в материале, мВт/см³	P_v		100 кГц, 200 мТл	25 °С	600
				60 °С	400
		100 °С		300	
		120 °С		380	
Температура Кюри, °С	T_c	10 кГц, В<0.2мТл		>215	
Сопротивление, Ом	ρ	25 °С		7,5	
Плотность, г/см³	d	25 °С		4,8	







Ближайшие аналоги европейских изготовителей:

По материалу сердечника: N87, N97 (TDK);
3C90, 3C94 (Ferroxcube);

По типоразмеру и коду: B64290L0084X087 (TDK);
TX102/66/15-3C90 (Ferroxcube)



Характеристики материала DMR44



Обозначение в конструкторской документации

DMR44 Н101*65*15 Р

где DMR44 - ферритовый материал

Н – конфигурация сердечника (кольцевой)

101 – номинальный размер внешнего диаметра без покрытия

65 – номинальный размер внутреннего диаметра без покрытия

15 – номинальный размер высоты без покрытия

Р – тип скругления кромок сердечника

DMR44 Н101*65*15 Р с диэлектрическим покрытием ероху

где DMR44 - ферритовый материал

Н – конфигурация сердечника (кольцевой)

101 – номинальный размер внешнего диаметра до нанесения диэлектрического покрытия ероху

65 – номинальный размер внутреннего диаметра до нанесения диэлектрического покрытия ероху

15 – номинальный размер высоты до нанесения диэлектрического покрытия ероху

Р – тип скругления кромок сердечника

Требования к внешнему виду

Прием сердечников по внешнему виду осуществляется в соответствии с требованиями IEC-60424.