




Геометрические размеры сердечника

А, мм	В, мм	С, мм
31 ±0,5	19 ±0,5	8 ±0,3

Электромагнитные и механические свойства

Частота (Т= 25 °С)	Импеданс, Ω
25 МГц	≥ 17
100 МГц	≥ 73

Обозначение в конструкторской документации

DN5H Н31*19*8

где **DN5H** - ферритовый материал

Н – конфигурация сердечника (кольцевой)

31 – номинальный размер внешнего диаметра

19 – номинальный размер внутреннего диаметра

8 – номинальный размер высоты

Ближайшие аналоги :

По материалу сердечника: **M50BH** (Россия)

По размеру сердечника: к **31 x 19 x 8**

Требования к внешнему виду

Прием сердечников по внешнему виду осуществляется в соответствии с требованиями IEC-60424.

Характеристики материала DN5H

Начальная магнитная проницаемость	μ_i	1 КГц, 25 °C	50±25%
Относительный коэффициент потерь	$\tan\delta/\mu_i$	50 МГц, 25 °C	250×10^{-6}
Относительный температурный коэффициент	$\alpha_{\mu r}$	20°C~60°C	$15 \sim 50 \times 10^{-6}$
Индукция насыщения, мТл	B_s	H=4000 А/м, 25 °C	370
Остаточная индукция, мТл	B_r	25 °C	280
Коэрцитивная сила, А/м	H_c	25 °C	300
Температура Кюри, °C	T_c		>300
Удельное сопротивление, Ом	ρ	25 °C	$>10^5$
Плотность, гр/см ³	d	25 °C	5,1

